



## FICHE TECHNIQUE

Référence FT 1007

Mise à jour nov-21

## Acétylacétonate de Cobalt III

<b><u>Numéro CAS</u></b>	21679-46-9
<b><u>Formule</u></b>	$\text{Co}(\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_2)_3$
<b><u>Aspect</u></b>	Poudre cristalline
<b><u>Couleur</u></b>	Vert foncé
<b><u>Masse Molaire</u></b>	356,24 g/mol

<b><u>Point de Fusion</u></b>	202 - 205 °C
<b><u>Solubilité</u></b>	dans le benzène - 11,9 g pour 100 mL à 25 °C

<b><u>Teneur en métal</u></b>	16,2 - 16,8 %	<b><u>% métal théorique</u></b>	16,54%
<b><u>Pureté</u></b>	min 98 %		

<b><u>Utilisations</u></b>	Catalyse homogène
	Promoteur d'adhésion pneumatique
	"Pyrolitic coating" sur verre

<b><u>Condition de stockage</u></b>	Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur
<b><u>Date limite d'utilisation</u></b>	2 ans